Pandomo Verso Wand

Spachtelbelag mit dezenter Strukturoberfläche.

PANDOMO-Verso gibt Wänden ein besonders edles, mattes Aussehen. Er vereint eine dezente Struktur mit dem Charakter eines von Hand aufgetragenen Spachtelbelags. Der Wandbelag auf mineralischer Basis überzeugt durch stilvolle Zurückhaltung und eignet sich perfekt für Wohnräume, Büros, Ladenflächen oder Bäder. Hochwertige Pigmente lassen die Wände im bevorzugten Farbton erstrahlen.

Hauptmerkmale	
Art	mineralischer Zementbelag, lösemittelfrei
Verarbeitung	Boden: gespachtelt, geschliffen Wand: gespachtelt, modelliert und verdichtet, geschliffen
Oberfläche	Boden: Strukturoberfläche mit sichtbaren Spachtelspuren, geölt und/oder versiegelt Wand: Strukturoberfläche mit sichtbaren Spachtelspuren, geölt und/oder versiegelt
Hauptbestandteile	Weisszement, Steinmehl, Sande, dispergierbare Kunststoffe, lösemittelfreie Pigmente
Einsatzbereiche	Wohnräume, Büros, Ladenflächen, Bad
Praktische Eigenschaften	
Beanspruchung	geeignet für mittlere Beanspruchung
auch für den Aussenbereich geeignet	nein
wasserabweisend umsetzbar	ja
lichtecht und UV-beständig	ja
rutschhemmend	ja (R 10)
diffusionsoffen	ja
rissüberbrückend	nein
Tritteigenschaften	fusswarm
Ausführung und Emissionen	
geeignete Untergründe	Boden: Zement, Anhydrit, Fermacellplatten, Plattenbeläge, Holz nach Absprache Wand: Oberflächenqualität Q3, Beton, Zementputze, Gipskarton, Fliesen, Plattenbeläge, Fermacellplatten
Unterlagenverbund	fester, nicht lösbarer Verbund
Belagstärke	Boden: 2-3 mm Wand: 2-3 mm + ca. 1 mm Abdichtung im Nassbereich
Versiegelung	Steinöl, alternativ: Polymerdispersion, Polyurethan
Trocknungszeit	nach 1 Tag begeh- und belastbar, Endaushärtung nach 8-10 Tagen (abhängig von Luftfeuchtigkeit)
styrol- und lösemittelfrei	ja
Farben	alle Farben ca. nach RAL/NCS
Technisches	
Begehbarkeit	nach 1 Tag begehbar (abhängig von Luftfeuchtigkeit)
Druckfestigkeit	Boden: - nach 1 Tag ca. 16 N/mm² - nach 7 Tagen ca. 23 N/mm² - nach 28 Tagen ca. 32 N/mm²
Biegezugfestigkeit	Boden: - nach 1 Tag ca. 4 N/mm² - nach 7 Tagen ca. 6 N/mm² - nach 28 Tagen ca. 10 N/mm²
Brandverhalten	Boden: DIN EN 13501-1, Brandklasse A2fl– S1 Wand: DIN EN 13501-1, Brandklasse A2fl– S1
Stuhlrolleneignung	ja (Parkettrollen)
Eignung für Fussbodenheizung	wasserführende Bodenheizung: ja elektrische Bodenheizung: nein

a1- Industrieböden AG
Dorfstrasse 27, 8037 Zürich,
044 272 34 00, office@a1-industrieboeden.ch